



	Normes	Résultats	Glissance	
			Produit	Format (mm) DIN 51097
Format	EN ISO 24342	Voir tableau annexe	*SP213-P	609,6 X 457,2 C
Épaisseur	EN ISO 24346	2,5 mm	*WP311-P	914,4 X 152,4 C
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,7 mm	*WP313-P	914,4 X 152,4 B
Traitement de surface		K-Guard+	*WP411-P	1219,2 X 228,6 B
Garantie*	Industrielle légère	10 ans		
	Commerciale	12 ans		
	Résidentielle	30 ans		
Chanfrein		micro		
Type de revêtement	EN 649/ EN ISO 10582	PVC hétérogène compact		
Classification	EN 685/EN ISO10874 - Usage industriel léger	43: intense		
	EN 685/EN ISO10874 - Usage commercial	34: très intense		
	EN 685/EN ISO10874 - Usage domestique	23: intense		
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1		
Résistance aux taches	EN ISO 26987/EN 423	Excellent		
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	≥7		
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	Groupe T		
	EN ISO 10582	Type 1		
Flexibilité	EN ISO 24344	Validé		
Stabilité dimensionnelle	EN 434	≤ 0.25%		
Bruit d'impact**	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 db		
Électrostaticité	EN 1815	Validé		
Poinçonnement rémanent	EN 433/ EN ISO 24343-1	≤ 0.1mm		
Usure due aux chaises à roulettes	EN 425/ISO 4918	Validé		
Masse surfacique	EN ISO 23997	4077 g/m ²		
Résistance thermique	ISO 8302	0,0120 m ² K/W		
		Compatible chauffage au sol. Max 27°C		
Glissance***	DIN 51130	R10		
	DIN 51097	Voir tableau annexe		
	EN 13893	DS		
TVOC* à 28 jours	NF EN ISO 16000	A+		
Colle		Colle en dispersion aqueuse		
Recyclable		Apte		
UPEC Classification	NF189	U4P3E2C2		
NF UPEC Certification		n°788/354-002.1		
Sans phtalates		Oui		

*Ces produits sont également disponibles en U3P3E2C2

*Sous réserve de conditions, voir site internet

**vérifié par SATRA

***La résistance au glissement est mesurée sur le produit provenant de l'usine et peut être affectée par son type d'usage et par la façon dont le produit est traité

Pour de plus amples informations:

Designflooring SAS


T : 01 57 32 39 13

F : 01 57 32 39 14

ventes@designflooring.com

www.designflooring.com

Fabriqué suivant :ISO 9001



<http://evaluation.cstb.fr>